2,5 l
10 l

Streich- und Rollputz 685

LEINOS Naturfarben

Ø 200 ml / m²

2,5 l ≈ 12,5 m²
10 l ≈ 50 m²

fein, naturweiß,
matt, lösemittelfrei,
vergilbungsarm,
für innen

Anwendung

Anwendungsbereich:
Zur einfachen, diffusionsoffenen Herstellung strukturierter Putzflächen auf mineralischen Untergründen, Holzfaserplatten und Gipskarton im Innenbereich. Sehr guter Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik. Nicht geeignet für Stofftapeten.

Technische Eigenschaften:
Thixotrop, leicht verarbeitbar, gutes Füllvermögen.
Wasserdampfdurchlässig (Sd < 0,1 m).

Farbton:
Naturweiß, matt. Ist beliebig abtönbar mit Pigmentkonzentrat 668.

Trockenzeit bei Normalklima:
Ca. 16 - 24 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Woche. Dieses System benötigt zur störungsfreien Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, einen trockenen Untergrund und eine nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit. Daher nur auf trockenem Untergrund arbeiten und für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:
Wasser, Kreide, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Cellulose, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Benzisothiazolinon.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 200 - 300 ml/m² pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Wasser und Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:
Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Vor Frost schützen!

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:
Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
GISCODE: M-DF 01

Gebrauchshinweise

Verarbeitung:
Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss chemisch neutral, trocken, fest, saugfest, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltstoffe sein. Frische Kalk- und Zementputze müssen das Stadium der Lufttrockenheit erreicht haben. Noch nicht vollständig abgebundene, sauer oder vor allem stark alkalisch reagierende sowie saugende Untergründe müssen vorher mit Tiefengrund 620 grundiert werden. Stark saugende, labile Untergründe und sandende Putze müssen ebenfalls mit Tiefengrund 620 grundiert werden.

Anstrichaufbau

A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

B. Gipskarton:
Mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

C. Feste Altanstriche:
Alte Wandfarbenanstriche, Putze und Leimfarbenanstriche gründlich säubern abwaschen. Probeanstrich durchführen!
Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.11.2014